

PRODUKTDATABLAD

CascoProff

UNIVERSALT GULVLIM FOR MANGE TYPER BELEGG



PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvlim egnet for liming av de fleste typer vinylbelegg med eller uten bakside i annet materiale, samt enkelte typer linoleumsbelegg og tepper. Polyolefinbelegg med behandlet bakside.

BRUKSOMRÅDER

- PVC belegg
- Visse typer linoleum
- Tepper

PRODUKTEGENSKAPER

- Hurtigherdende gulvlim
- God vedheft
- Egnet for gulvvarme
- Inneholder ikke alkylfenoletoksilater (APEO) eller flyktige løsemidler
- Trinsestolfast

MILJØ INFORMASJON

- EMICODE EC1^{PLUS}
- Emisjonsklasse: M1 (Godkjent av RTS Finland)

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Kopolymer akryldispersjon
Forpakning	10 liter
Farge	Beige
Holdbarhet	12 måneder hvis lagret i minimum +10° C i lukket forpakning
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under 0° C eller over 30° C.
Tetthet	Ca. 1340 kg/m ³
Konsistens	Tiksotrop
Tørrstoffinnhold ved vekt	Ca. 73 %
Viskositet	Ca. 60 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	1 liter / 3-6 m ² .
Lufttemperatur	+18°C til +23°C og 20–70% RF. Klimaet må opprettholdes i minst 96 t (4d) for optimalt resultat
Påføringstid	Monteringstid, Ca. 0–30 minutter : heftliming, 30-60 minutes, kan varmeaktiveres opptil 90 minutter
Utbytte	ABSORBERENDE UNDERLAG <ul style="list-style-type: none">▪ Homogen PVC: 4-5 m²/l▪ Cusion vinyl: 4-5 m²/l▪ Polyolefine: 4-5 m²/l▪ Tepper: 3-3,5 m²/l▪ Linoleum: 3-3,5 m²/l IKKE ABSORBERENDE UNDERLAG <ul style="list-style-type: none">▪ Homogen PVC: 5-6 m²/l▪ Cusion vinyl: 5-6 m²/l▪ Polyolefine: 5-6 m²/l▪ Tepper: 3-3,5 m²/l▪ Linoleum: 3-3,5 m²/l

PÅFØRINGSVEILEDNING

KRAV TIL UNDERGULVET

Før montering av materialet må det forsikres at underlaget er rent, plant og støvfritt. Det må ha tilstrekkelig styrke, bæreevne, dimensjonsstabilitet og er permanent tørt.

Maks. fuktighet i betong : 85% RF, fuktighet i sponplater : 8-12%

ANBEFALT ARBEIDSMETODE

Ved bruk av materialer med bakside som har vært slipt, er det viktig å huske at materialet alltid må monteres mens limet er vått. Påføringstiden for denne typen materiale må ikke overstige 30 minutter. Til montering av linoleum anbefaler vi CascoLin eller CascoLin Extra. Linoleum på absorberende underlag. Skal alltid monteres i vått lim.

PÅ SUGENDE UNDERLAG

1. Påfør limet med en limspreader. Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å gi god oversmitting.
2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært kort åpentid. Press ut all luft og forsikre at det er god kontakt mellom limet og materialet. For best resultat, bruk gulvalse.
3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

PÅ IKKE SUGENDE UNDERLAG

For best resultat anbefales det å avrette gulvet med en avrettingsmasse med lav krymp og god vedheft til undergulvet. Bygg opp et lag på 2-3mm.

Følg monteringsinstruksen "På sugende underguly".

Ved tilfeller hvor dette ikke er mulig, bruk følgende metode: På ikke sugende underguly er det meget viktig at så mye vann som mulig har fordampet før installasjon av materialet. Dette for å unngå blærer. La limet tørke inntil limet ikke oversmitter på fingrene.

(merk at dette ikke er passende for linoleum).

1. Påfør limet med en tannsparkel (6108, 6118 eller 6121) og velg 2A eller 2B nedenfor.
- 2A. Monter materialet i vått lim og forsikre at det er god oversmitting. Dra opp materialet og la limet tørke i ca. 5-15 minutter. Legg så ned materialet.
- 2B. Påfør limet og vent 15-25 minutter. Legg så ned materialet i semi-vått lim.
3. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet. For beste resultat, bruk en gulvalse.

RENGJØRING AV VERKTØY

Vask verktøy med vann før limet har herdet. Bruk Casco limvask eller rødsprit til å fjerne herdet lim.

PÅFØRING

Verktøy: Casco limspreader 6108,6118 or 6121

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

In case of skin contact, wash with soap and water. In case of eye contact, rinse thoroughly with water. For further information, see Safety Data Sheet.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
CascoProff
August 2019, Versjon 01.01
020512030110000014

CascoProff-no-NOCASCO-(08-2019)-1-1.pdf