



A SIKA BRAND

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> HusFix

Sementbasert lettsparkel for større hull, fuger og helsparkling, til både innendørs og utendørs bruk.



### PRODUKTBESKRIVELSE

Sementbasert lettsparkel for reparasjon av små og store hull, samt helsparkling. For innendørs og utendørs bruk (krever ikke overmaling). Påføres med tannsparkel eller rulle. Produktet kan blandes med lite vann for tetting av større hull, eller med mer vann for rulling eller til og med støping. Ingen krymp, selv ved tykkere lag. God vedheft til de fleste materialer; betong, mørtel, lettbetong, murstein, gipsplater, fiberplater o.l.

### BRUKSOMRÅDER

- Sparkling av større områder, 1-30 mm
- Sparkling av mindre områder, inntil 120 mm/lag.
- Bred sparkel
- Innendørs og utendørs bruk
- Overmalbar
- Lite krymp, også ved tykkere lag

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Spesialsement med lett-filler
Forpakning	10 kg, papirsekk 3 kg, PE-sekk 1 kg, PE-sekk
Utseende/farge	Veldig lys grå
Holdbarhet	Papirsekk: 12 måneder i forseglet forpakning. PE-sekk: 24 måneder i forseglet forpakning. Lukkes helt tett etter åpning.
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt.
Tetthet	Pulver; ca. 800 kg/m <sup>3</sup> . Mørtel; ca. 1100 kg/m <sup>3</sup>

### PRODUKTEGENSKAPER

- En værbestandig sementbasert sparkelmasse.
- Utmerkede tetteegenskaper, kan tette hull opptil 10 cm/lag.
- Finkornet og krymper ikke.
- Lett å slippe
- Utmerket vedheft.
- Bruktid i opptil 8 timer ved +18°C.
- Svært lys grå

### MILJØ INFORMASJON

Emisjonsklasse M1 for bygningsmaterialer.

# PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	Ca. 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm.
Lag tykkelse	Sparkling av større områder, 1-30 mm Sparkling av mindre områder, opptil 120 mm/lag.
Lufttemperatur	+5°C til +30°C.
Relativ luftfuktighet	30 - 60%
Brukstid	Ca. 8 timer etter blanding.

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### Rengjøring

Overflaten må være tørr, fast og ren. Fjern eventuelle løse lag maskinelt. Ikke-absorberende overflater trenger ikke primer.

### Priming

Fukt absorberende overflater som betong, mørtel og sement ved å pensle med vann før påføring av HusFix. Påfør deretter sparkelen direkte på den fuktete overflaten.

### Blanding

Guide: Bland 4 deler HusFix til 1 del kaldt, rent vann. Bland til en jevn, klumpfri pasta, gjerne med en automatisk blander. La pastaen hvile noen minutter før påføring.

HusFix har svært fleksible blandeegenskaper, og kan blandes med mer eller mindre vann enn angitt over. Bruk mindre vann for en tykkere konsistens til tetting av større hull, og økt vannmengde (ned til 2 deler HusFix til 1 del vann ved behov) dersom sparkelen skal rulles eller støpes.

### Reparasjoner og sparkling

Bruk en *glatt kittkniv/bred sparkel* til påføring av HusFix. Når sparkelmassen er satt kan overflaten gattes med en fuktig svamp eller en isoporbit. Overflaten kan pusses når pastaen er tørr. Bruk en trebit e.l for å holde materialet på plass ved bruk på ytre hjørner. Romtemperatur er anbefalt.

## UTSTYR

Utstyr: Kittkniv/Sparkel

## RENGJØRING AV VERKTØY

Alltid ha god arbeidshygiene. Unngå støvdannelse. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Dersom produktet kommer i kontakt med øyne, skylle umiddelbart med vann og oppsøk lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Utstyr rengjøres med vann før pastaen tørker.

## BEGRENSNINGER

Før maling eller tapetsering av overflater behandlet med HusFix bør det utføres tester. Det er risiko for alkali-forekomster i kombinasjon med maling og tapet. Tynne veggtapecer og oljebasert maling er særlig sensitive.

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### **Sika Norge AS**

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

### **Produktdatablad**

Casco® HusFix  
Oktober 2020, Versjon 05.01  
021820201000000035