



A SIKA BRAND

## PRODUKTDATABLAD

# CascoFlex®

Gulv- og vegglim for de vanligste typer belegg



### PRODUKTBESKRIVELSE

CascoFlex® er et klassisk lim for de fleste typer PVC-, tekstil- og linoleumsgulv og veggbelegg (PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm). Kan brukes både til våtliming og heftliming.

### BRUKSOMRÅDER

- Egnet for både tørre rom og våtrom.
- Egnet for de fleste PVC belegg
- Egnet for veggbekledning (PVC-sjikt tykkere en 0,6 mm)
- Egnet for enkelte typer linoleum og tekstilbelegg

### PRODUKTEGENSKAPER

- For ulike typer belegg
- Binder raskt
- Lang åpentid
- Inneholder ikke APEO eller løsemidler

### GODKJENNELSER / STANDARDER

- EC1 Plus
- M1

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akryl kopolymer dispersjon
Forpakning	1 liter, 5 liter
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato (se emballasje) i uåpnet emballasje. Åpnet emballasje skal lukkes umiddelbart og brukes opp så snart som mulig.
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under 0°C og over +30°C
Farge	Beige
Tetthet	1,31 kg/liter
Tørrestoffinnhold ved volum	Ca. 73%
Viskositet	Ca. 60,000 mPa, Brookfield RVT, 6 10 rpm, +25 °C
Konsistens	Tiksotropisk

Produktdatablad

CascoFlex®

Januar 2024, Versjon 02.01

02051203000000059

# PÅFØRINGSINFORMASJON

Utbytte	<b>Materiale</b>	<b>Sugende underlag</b>	<b>Ikke sugende underlag</b>
	Homogen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /L	5-6 m <sup>2</sup> /L
	Heterogen vinyl	4-5 m <sup>2</sup> /L	5-6 m <sup>2</sup> /L
	Tekstil	2-3,5 m <sup>2</sup> /L	4-5 m <sup>2</sup> /L
	Linoleum	3-4 m <sup>2</sup> /L	4 m <sup>2</sup> /L
<b>Lufttemperatur</b>	<b>Arbeidstemperatur:</b> Anbefalt fra +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF. Klimaet må opprettholdes i minst 96 timer (4d) for best mulig resultat. Gjelder lim, underlag og materiale.		
<b>Påføringstid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Våt liming, 0-30 minutter</li><li>▪ Heft liming, 30-120 minutter</li></ul> Påføringstid varierer avhengig av underliggende overflate, temperatur og luftfuktighet.		

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatatavle om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### UTSTYR

Casco Limspreder 6108, 6109 og 6121.  
Bytt eller rengjør limsprederen regelmessig for å sikre riktig forbruk og god vedheft.

### UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Før du installerer teppe/belegg, sørg for at den underliggende overflaten er ren, tørr, jevn, fast og støvfri. Vær sikker på at det ikke er for høy fuktighet i gulvet.

### PÅFØRING

#### Absorberende overflater

Følg lokale forskrifter.

1. Bruk en egnet Casco Limspreder – 6108, 6109 eller 6121 – for å påføre limet, avhengig av volumet du ønsker å bruke. Ikke bruk mer lim enn nødvendig for å sikre god overfuktning innenfor anbefalt åpentid.
2. Monter teppe/belegget så fort som mulig; klem/press all luft ut fra under teppe/belegget. For best resultat bruk en gulvvalse. Pass på at rullekanten passer til typen teppe/belegg.
3. Kontroller at det er tilstrekkelig oversmitting mellom lim og teppe/belegg.  
Sørg for at teppe/belegget legges riktig i henhold til leverandørens anbefaling og press ut etterpå for å forhindre luftbobler.

#### Ikke absorberende overflater

For best resultat anbefaler vi først å avrette gulvet med Casco avrettingsmasse eller lignende; påfør et lag 2–3 mm tykt. Vedheftsprosedyren er da den samme som anbefalt for absorberende overflater. Dersom dette ikke er mulig, er det viktig å la vannet i limet fordampe så mye som mulig før du legger teppe/belegget.

1. Bruk en Casco Limspreder – 6108, 6109 eller 6121 – for å påføre limet, avhengig av volumet du ønsker å bruke.
2. Legg teppe/belegget på det våte limet, brett belegget tilbake og la limet tørke i 10–20 minutter, før belegget legges ned igjen,
3. Press deretter ut alle luftbobler med en egnet gulvvalse.
4. Kontroller at det er tilstrekkelig overfuktighet mellom lim og teppe/belegg.  
Sørg for at teppe/belegget legges riktig i henhold til leverandørens anbefaling.  
Ved liming av teppe/belegg med slipt bakside, fortsett som ved våtliming for best resultat.  
NB! Den relative fuktigheten (RF) til det underliggende undergulvet må ikke overstige 85 %.

#### RENGJØRING AV VERKTØY

Håndterings- og rengjøringsinstruksjoner, Sørg alltid for god arbeidshygiene ved arbeid med lim. Ved kontakt med huden, tørk av med en fille og rengjør med en renseskrem. Rengjør verktøy med såpe og vann før limet tørker. Tørket lim må fjernes mekanisk.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

### Produktdatablad

CascoFlex®  
Januar 2024, Versjon 02.01  
02051203000000059

CascoFlex-no-NOCASCO-(01-2024)-2-1.pdf

