



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Gulvlim med meget bra hugg



PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvlim med lang monteringsstid og svært aggressivt hugg, egnet for liming av de fleste typer PVC- og tekstilgulvbelegg.

BRUKSOMRÅDER

- PVC
- Tekstil
- Egnet for liming av gulv under kontorstoler

PRODUKTEGENSKAPER

- Veldig aggressivt hugg
- Kan reaktiveres med varme
- Velegnet til liming av oppbrett
- Inneholder ikke APEO.

GODKJENNELSER / STANDARDER

- M1 sertifikat - meget lave emisjoner

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Kopolymer av akryl
Forpakning	10 liter, rund bøtte.
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato (se emballasje) forutsatt lagret i uåpnet emballasje. Åpnet emballasje skal lukkes umiddelbart og brukes opp så snart som mulig.
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under +5°C og over +30°C.
Farge	Lys gul
Tetthet	Ca. 1300 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	78 %
Viskositet	Ca. 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
Konsistens	Tiksotropisk

Produktdatablad

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Januar 2024, Versjon 03.01

020512030110000019

PÅFØRINGSINFORMASJON

Utbytte	Material	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Hetrogen vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstil	3-3,5 m ² /l	
Relativ luftfuktighet	20-70 %. Klimaet må opprettholdes i minst 96 timer (4d) for optimalt resultat.		
Overflatetemperatur	+18°C to +23°C		
Fuktinnhold i underlaget	Fuktinnholdet i betongen må ikke overstige 85 % RF og fuktinnhold i sponplate bør være 8-12 %		
Påføringstid	<ul style="list-style-type: none">▪ Våtliming ca 0–30 minutter▪ Heftliming 30-80 minutter▪ Kan varmeaktiveres opp til ca 240 minutter		

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Ved bruk av Casco® Floor Expert CascoProff HighTack på nyprodusert betong anbefaler vi minimum 10 mm selvutjevne masse. Når du bruker materialer med en bakside som er slipt, er det viktig å vite at materialet alltid må monteres i det våte stadiet av limet og at påføringstiden for denne typen materiale ikke må overstige 45 minutter.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før belegget monteres påse at undergulvet er rent, jevnt og støvfritt og har tilstrekkelig styrke, bærestyrke, formstabilitet og er permanent tørt. Fuktinnholdet i betongen skal ikke overstige 85 % RF og fuktinnholdet i sponplate bør være 8-12 %. Klimaet må opprettholdes i minst 96 timer (4d) for optimale resultater.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Tannsparkel. Casco 6108, 6109 eller 6121.

PÅFØRING

PÅ PORØSE UNDERGULV :

1. Påfør limet med en tannsparkel. Ikke bruk mer lim enn nødvendig for å gi en god oversmitting under oppgitt åpen tid.
2. Monter materiale med en gang eller etter svært kort åpentid og gni grundig for å presse ut all luft for å oppnå god kontakt mellom lim og belegg. For best resultat bruk en gulvalse.
3. Kontroller at hele baksiden av belegget har full kontakt med limet.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV :

Skap om mulig et sugende undergulv ved å bruke en gulvavrettingsmasse med lavt krymping og god vedheft til undergulvet. Bygg opp et lag på 2-3 mm. Følg liminstruksjonene ovenfor som for porøse undergulv. Hvis det ikke er mulig å bruke en utjevningmasse, bruk følgende metoder. På et ikke-porøst undergulv er det viktig at så mye vann som mulig fordampes før du monterer belegget for å unngå blemmer. La limet tørke til fingerprøvene ikke viser noen limrester. (Merk at dette ikke er egnet for linoleum).

1. Påfør limet med en tannsparkel (6108, 6109 eller 6121) og anvend metode 2 eller 3 nedenfor.
 2. Monter materialet i vått lim og sørg for at det er en god oversmitting til beleggets underside. Trekk opp belegget og la limet tørke i ca 20-30 minutter og legg deretter ned belegget.
 3. Påfør lim og vent i 30-40 minutter. Monter deretter belegget i det klebrige limet.
 4. Gni grundig for å presse ut all luft for å oppnå god kontakt mellom lim og belegg. For best resultat bruk en gulvalse. Sørg for at hele belegget har god kontakt med limet.
- Følg anbefalingene fra materialprodusenten angående temperatur og RF.

RENGJØRING AV VERKTØY

Sørg alltid for å bruke egnede hansker og vernebriller når du håndterer produktet. Arbeid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved øyekontakt, skyll grundig med vann. Rengjør påføringsverktøy med vann før limet har tørket. Tørket lim løses opp i etanol.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® Floor Expert CascoProff HighTack
Januar 2024, Versjon 03.01
020512030110000019

CascoFloorExpertCascoProffHighTack-no-NOCASCO-(01-2024)-3-1.pdf

