

PRODUKTDATABLAD

FIN

Støvredusert, hurtigtørkende, finkornet og formbar finsparkel.



PRODUKTBEKRIVELSE

Støvredusert, hurtigtørkende, finkornet og formbar finsparkel for håndsparkling av de fleste sementbaserte underlag. Ikke behov for separat primer på normalt sugende, semenbaserte undergulv. Kun til innvendig anvendelse.

BRUKSOMRÅDER

Godt egnet til skrapesparkling over større flater. For reparasjon og sparkling av mindre hull og skader. Kun til innvendig anvendelse.

PRODUKTEGENSKAPER

- Støvredusert
- Påføringsvennlig / bruksenkel
- Pumpbar
- Finkornet
- Hurtigtørkende uavhengig av sjiktkykkelse
- Lett slipbar
- Tåler temperaturbelastning fra varmekabler / gulvvarmesystem

GODKJENNELSER / STANDARDER

EN 13813: CT-C25-F5

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Sementbasert
Forpakning	15 kg
Holdbarhet	6 måneder (i lukket emballasje) Åpnet emballasje må lukkes / forsegles umiddelbart, og materialet må anvendes så raskt som mulig.
Lagringsforhold	FIN lagres tørt og kjølig.
Bulk densitet	1,02 kg/liter (tørt pulver)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Lag tykkelse	1-5 mm (lokalt opptil 20 mm, maks. flate-areal: 0,5 m ²)
Overflatetemperatur	Både underlag og avrettingsmasse: Ikke under: +5°C, optimale forhold mellom +15°C - +20°C
Brukstid	ca. 20 minutter
Ventetid / Topplag	Gangbar etter ca. 30 minutter Beleggbar etter ca. 3 timer

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

FIN er egnet for underlag av:

- Betong
- Lettbetong
- Sementbaserte/ hurtigsement-baserte avrettingsmasser
- Støpeasfalt (slipt): IC 10 og IC 15 iht. EN 13813
- Gamle underlag av keramisk flis, naturstein og Terrazzo
- Tre-basert underlag (sponplater)
- Gipsgulvplater

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

KRAV TIL UNDERLAG

- Kontroller at underlaget har tilstrekkelig bæreevne, fasthet, dimensjonsstabilitet, samt at vedvarende tørre forhold er sikret.
- Underlaget må være fritt for heftreduserende forurensninger som støv, skitt, olje, fett, voks-baserte rengjøringsmidler og løse partikler.
- Separasjonslag, sintrede sjikt og andre forureningsgjikt må fjernes ved hjelp av sliping, børsting, blastring (slyngrensing), fresing eller ved annen grundig rengjøring.
- Gamle, løse og svekkede avrettingslag må fjernes mekanisk.
- Ved legging av belegg, må relativ fuktighet i konstruksjonen ikke overstige 85% RF.
- Sjikt av vann-løselig limstoff (f.eks. sulfitt-lim) må fjernes fullstendig.
- Gammelt vannfast limstoff må fjernes mekanisk.
- Gamle gulvbelegg, som keramiske belegg (flis) må renses grundig og slipes.
- Trefiber-plater (OSB) må slipes grundig.

- Rom over kjellerplan må sikres mot oppadstigende fukt i samsvar med gjeldende forskrifter.
- Oppgitte krav i relevante forskrifter, gyldige standarder, veiledninger og spesifikasjoner må være oppfylt/følges nøye.

BLANDING

15 kg (sekk) FIN blandes med 4,5 liter kaldt vann

PÅFØRING

FIN er egnet til:

- Skrapesparkling av underlag
- Mindre feltreparasjoner / håndsparkling
- Reparasjoner i innvendige trappe- og veggløp
- Utsparkling av høydeforskjeller
- Som reparasjonssparkel for tetting av hull og fordypninger.
- Kan brukes under tekstilbelegg, keramisk flis og elastiske belegg (linoleum, vinyl)
- Kun til innvendig anvendelse
- Sparkelen må belegges.

PRIMING

For priming (grunning) av underlag, benytt egnet produkt fra Casco® Floor Expert primer-serie. For ytterligere informasjon, se eget teknisk datablad for relevant primer.

ANBEFALT ARBEIDSMETODE

- Benytt alltid ren blandebeholder eller blande-bøtte.
- Tilsett FIN pulveret til kaldt, rent vann og bland inntil ensartet konsistens er oppnådd (anbefalt blande-hastighet: 600 rpm, 3 minutter) ved bruk av egnet mørteldrill med blandevisp.
- Fordel, jevn ut og/eller form sparkelmassen med en glattsparkel eller egnet spatel.
- Beskytt herdende FIN mot høye temperaturer, direkte sollys og trekk.
- Rengjør verktøy og utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

FIN
Desember 2020, Versjon 01.01
020815030110000010

