



A SIKA BRAND

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> Contact

VANNBASERT KONTAKTLIM FOR DE FLESTE MATERIALER



### PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbasert kontaktlim velegnet for ulike gulv- og veggbelegg på absorberende og ikke-absorberende underlag.

**Merk!** Fester ikke til messing eller kobber.

### BRUKSOMRÅDER

For liming av:

- vinyl-belegg
- PVC-belegg
- PVC-frie belegg
- gummi
- linoleum
- kork
- laminat
- skinn
- tekstiler
- metaller
- styropor

### PRODUKTEGENSKAPER

- Vannbasert
- Høy limstyrke
- Lett å påføre
- For sugende og ikke-sugende underlag
- Egnet for gulvvarme
- Egnet for trinsstoler
- Kan re-aktiveres med varme i inntil 5 dager

### GODKJENNELSER / STANDARDER

- EC1 Plus: Meget lav emisjon

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vannbasert polymerdispersion
Forpakning	5,5 L
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato (se forpakning) i uåpnet emballasje. Åpnet forpakning skal lukkes umiddelbart og forbrukes så snart som mulig.
Lagringsforhold	Lagres ved temperaturer mellom +5°C og +25°C. Tåler ikke frost.
Farge	Kremfarget
Tetthet	1360 kg/m <sup>3</sup>
Konsistens	Flytende

#### Produktdatablad

Casco<sup>®</sup> Contact

Februar 2024, Versjon 02.01

02051303000000044

# PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	2 - 4 m <sup>2</sup> /l (300 – 700 g/m <sup>2</sup> ) avhengig av underlaget
Lufttemperatur	+15°C til +25°C
Overflatetemperatur	+15°C til +25°C
Åpen tid	Fra 30 min til 4 timer. Kan re-aktiveres med varme i inntil 5 dager etter påføring.

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være permanent tørt, fast, jevnt og frie for riss, skitt og stoffer som kan påvirke heft. Bruk en egnet avrettingsmasse for å jevne ut ujevnheter i underlaget.

Gamle eksisterende gulvbelegg, f.eks. fliser, belegg etc., må rengjøres grundig (avfettes) og slipes.

Flatene som skal limes må være rene, tørre, og frie for fett, olje og støv. Om nødvendig, slip og rengjør baksiden av belegget før påføring av lim.

### PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rulle, glatt sparkel eller pensel.

### PÅFØRING

Limet påføres rikelig og i jevne sjikt på begge flater, med glatt sparkel, rulle eller pensel. Unngå "dammer" av lim. Når limet er fingertørt presses flatene sammen med størst mulig trykk. Tilpasningen må være nøyaktig, ettersom limet "hugger" med en gang. Om justering er nødvendig kan limet reaktiveres med en varmluftblåser inntil 5 dager etter at limet er tørket. Gulvbelegget er gangbart umiddelbart.

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: kundeservice@no.sika.com  
www.sika.no

### Viktig

Limet skal ikke brukes ved temperaturer under +15°C. I kalde omgivelser må lim varmes opp i et oppvarmet rom i god tid før bruk. Både lim og underlag skal ikke ha temperaturer lavere enn +15°C. Limet er ikke frost-sikkert.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Vått lim fjernes enkelt med vann. Tørket lim fjernes mekanisk eller ved bruk av Casco Brutal Wipes.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

CascoContact-no-NOCASCO-(02-2024)-2-1.pdf

**Produktdatablad**  
Casco® Contact  
Februar 2024, Versjon 02.01  
02051303000000044

