

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> Fix-In

### VANNBASERT MONTERINGSLIM

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Vannbasert monteringslim med meget bra våthugg, for innendørs bruk på tre, betong og andre absorberende materialer.

#### BRUKSOMRÅDER

For montering av dørterskler i tre, dørstolper, listverk og paneler samt sponplater og uplastisert polyvinylklorid (PVC) på murverk, stein eller betong. Også egnet for polystyrenskum.

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Løsemiddelfritt monteringslim
- Herder ved fordampning av vann
- God fuktbestandighet

#### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akrylat dispersjon
Forpakning	300 ml patron
Farge	Hvit
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato, når lagret forsvarlig i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold.
Lagringsforhold	Mellom +5 °C - +25 °C, i tørre omgivelser og beskyttet mot direkte sollys. Tåler frost ned til -15 °C under transport.
Tetthet	Ca. 1620 kg/m <sup>3</sup>
Tørrstoffinnhold ved vekt	Ca. 78 %
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Ingen
Konsistens	Smidig pasta for pistolpåføring

#### TEKNISK INFORMASJON

Temperaturbestandighet	-20 °C til +75 °C
------------------------	-------------------

# PÅFØRINGSINFORMASJON

Produkt temperatur +5 °C - +40 °C

Herdetid Ca. 2-5 dager avhengig av underlag

Åpen tid 5-10 minutter (23 °C/50 % RF)

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt og fast.

### BRUKSANVISNING

Meget porøse underlag som: Gips, betong etc. trenger priming med en blanding av 1 del Fix-In og 2 deler vann.

Skjær til dysen og påfør limet jevnt i punkter eller striper med en avstand på 5-20 cm, avhengig av belastning.

Tunge belastninger krever mer lim.

Materialet settes på plass ved å trykke det godt mot underlaget. Minst en av flatene må være porøse for at limet skal herde.

Det er anbefalt å gjøre vedheftstester før montering.

### BEGRENSNINGER

Ikke anbefalt for steder som er utsatt for vann, og ikke for PE, PP, Teflon og bituminøse overflater.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim er det viktig at renslighet overholdes. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Etter kontakt med huden, vask med såpe og vann.

Limflekker kan fjernes etter herding ved rubbing. Verktøy rengjøres med en tørr klut og Casco Limtvätt ved behov, før det har herdet. Herdet lim fjernes mekanisk.

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)

[www.sika.no](http://www.sika.no)

Produktdatablad

Casco® Fix-In

August 2019, Versjon 02.01

020513030000000030

CascoFix-In-no-NOCASCO-(08-2019)-2-1.pdf