




A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

CascoProff TapeFix

Vanntynnet lim med teipeffekt som forenkler fremtidig bytte av teppefliser.



PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbasert lim med teipeffekt som forenkler fremtidig bytte av teppefliser. Kan brukes på både absorberende og ikke-absorberende undergulv.

BRUKSOMRÅDER

- Teppefliser
- Teppefliser med PVC bakside

PRODUKTEGENSKAPER

- Inneholder ikke organiske løsemidler
- Bruksferdig
- Tåler temperaturlastning fra varmekabler og gulvvarmesystem
- Lang monteringsstid, og godt hugg

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

MILJØ INFORMASJON

- VOC emisjonsklassifisering EMICODE EC 1^{PLUS}
- Emisjonsklasse: M1 for bygningsmaterialer (RTS)

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akryl-dispersjon kopolymer
Forpakning	10 liter plastbøtte
Holdbarhet	Minst 12 måneder når lagret i minimum +10° C i lukket emballasje.
Lagringsforhold	Må ikke eksponeres for temperaturer lavere enn 0° C og høyere enn 30° C.
Farge	Hvit
Tetthet	ca. 1000 kg/m ³
Tørrestoffinnhold ved vekt	ca. 48 %

Viskositet ca. 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100 rpm, 20° C

Konsistens Tiksotrop

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk Forbruk: Jevn bakside 1 liter / 10-20 m².
Ujevn bakside 1 liter / 5-10 m².

Utbytte	Materiale	Absorberende undergulv	Ikke-absorberende undergulv
	Homogen PVC	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l
Tekstil	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l	

Overflatetemperatur **Påføringstemperatur:** +18°C til +23°C ved 20–70% RF. Betingelser må opprettholdes i minst 96 timer (4 døgn) for optimalt resultat.

Fukttinnhold i underlaget Fukttinnholdet i betong skal ikke overstige 85% RF, og fukttinnhold i sponplater må være i området: 8 - 12 %.

Påføringstid Monteringstid, ca. 60 minutter, etterjusterings-tid: 60-180 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

belegg.

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

ANBEFALT ARBEIDSMETODE

- Påfør limet jevnt med en rull tilpasset undergulvet og gulvbelegget. Bruk ikke mer lim enn nødvendig. Vent i cirka 60 minutter før du legger materialet. Limet skal være gjennomsiktig. For å forlenge monterings-tiden, bruk Casco primer før du påfører limet.
- Legg materialet etter cirka 60 minutter eller når det er tørt, og gni grundig for å presse ut all luften og oppnå god kontakt mellom limet og materialet. For beste resultat, bruk en gulvalse.
- Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

Re-montering /utskifting

Gulvbelegg/ teppe fjernes fra undergulv, og nytt lim-sjikt påføres for montering av nytt. Gulvrengjøring vil være nødvendig for fjerning av eldre belegg-rester.

RENGJØRING

Vått lim kan vaskes av med vann. Halvherdet eller herdet lim kan vaskes av eller fjernes med basisk såpevann. Vi kan ikke garantere at CascoProff TapeFix lar seg fjerne fullstendig fra keramiske fliser, naturstein, parkett, linoleum og andre porøse /åpent teksturerte

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før montering må underlaget være rent, plant og støvfritt, samt ha tilstrekkelig fasthet, bæreevne, dimensjonsstabilitet og er sikret permanent tørre forhold.

Fuktighet i betong må ikke overstige 85 % RF, og fuktinnhold i sponplater må være i området: 8 - 12 %.

BLANDING

Rystes før bruk

PÅFØRING

Rull tilpasses limmengden

RENGJØRING AV VERKTØY

Benytt alltid egnede vernehansker og øyevern ved håndtering. Arbeid forsiktig og systematisk for å unngå unødig tilsøling. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved evt. øyekontakt, skylld grundig med vann. Rengjør verktøy med vann før limet har tørket. Tørket lim kan oppløses med etanol.. For ytterligere informasjon, se eget sikkerhetsdatablad.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
CascoProff TapeFix
Oktober 2022, Versjon 02.02
020512030110000002

CascoProffTapeFix-no-NOCASCO-(10-2022)-2-2.pdf

