

PRODUKTDATABLAD

CascoLin Plus

Gulvlim for alle typer linoleum, linoleum med akustikk-bakside, korkment og lignende.



PRODUKTBEKRIVELSE

Spesielt utviklet for de fleste typer linoleum inkl. linoleum med akustikk-bakside, korkment og lignende. Også egnet for liming av nålfilt og tekstiltepper

BRUKSOMRÅDER

- Linoleum
- Linoleum med akustikk bakside
- Korkment og lignende
- Nålfilt
- Tekstiltepper

PRODUKTEGENSKAPER

- God heft.
- Godt hugg og oversmittingsevne.
- Tåler temperaturlastning fra varmekabler og gulvvarmesystem
- Inneholder ikke APEO (alkylfenoletoksilater)
- Tåler trinsestol-belastning
- Egnet for områder med tung belastning (f.eks. trucktrafikk)

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

MILJØ INFORMASJON

EC-1 PLUS : meget lav emisjon
M1 emisjonsklasse

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Kopolymer akryl-/EVA dispersjon
Forpakning	10 liter plastbøtte
Farge	Beige
Holdbarhet	Minst 12 måneder når lagret i minimum +10 ^o C i lukket emballasje.
Lagringsforhold	Må ikke eksponeres for temperaturer lavere enn 0° C og høyere enn 30° C.
Tetthet	ca. 1200 kg/m ³
Konsistens	Tiksotrop
Viskositet	ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
Tørrestoffinnhold ved vekt	ca. 68 %

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	1 liter / 3-3,5 m ² .		
Utbytte	Materiale	Absorberende undergulv	Ikke-absorberende undergulv
	Tekstil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Akustikk	3 m ² /l	
	Korkment	3 m ² /l	
Overflatetemperatur	Brukstemperatur: +18°C til +23°C ved 20–70% RF. Betingelser må opprettholdes i minst 96 timer (4 døgn) for optimalt resultat.		
Påføringstid	Absorberende undergulv, ca. 0–25 min.		

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

ANBEFALT ARBEIDSMETODE

Merknad: For best resultat må linoleum monteres på et porøst undergulv og i vått lim.

PÅ PORØST, SUGENDE UNDERGULV

1. Påfør limet med tannsparkel. Benytt ikke mer lim enn nødvendig for å sikre en god vedheft innenfor monteringsstid.
2. Monter belegget så raskt som mulig eller etter kort ventetid. Belegget trykkes godt fast i limet slik at alle luftblærer forsvinner og at det sikres full kontakt mellom lim og belegg. For best resultat skal belegget tromles med gulvvalse.
3. Sørg for at det sikres full kontakt mot hele beleggets bakside.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV

For best mulig resultat ved liming på ikke-porøse undergulv anbefaler vi å bruke en gulvavrettingsmasse med lav krymping og god klebeevne til undergulvet, til å bygge opp et lag på 2–3 mm. Følg monteringsinstruksene for porøse undergulv.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før montering må underlaget være rent, plant og støvfritt, samt ha tilstrekkelig fasthet, bæreevne, dimensjonsstabilitet og er sikret permanent tørre forhold.

Fuktighet i betong må ikke overstige 85 % RF, og fuktinnhold i sponplater må være i området: 8 - 12 %.

PÅFØRING

Verktøy: Tannsparkel, Casco hardmetallsparkel 6121

RENGJØRING AV VERKTØY

Benytt alltid egnede vernehansker og øyevern ved håndtering. Arbeid forsiktig og systematisk for å unngå unødig tilsøling. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved evt. øyekontakt, skyll grundig med vann. Rengjør verktøy med vann før limet har tørket. Tørket lim kan oppløses med etanol.. For ytterligere informasjon, se eget sikkerhetsdatablad.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

CascoLin Plus
Januar 2021, Versjon 01.01
020512030110000020