


PRODUKTDATABLAD

MXF

Fiberforsterket, sementbasert avrettingmasse for fallbygging og helflate-sparkling. For sjikttykkelser: 3 - 40 mm.



PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberforsterket, sementbasert avrettingmasse for fallbygging og helflate-sparkling.
Sjikttykkelser: 3 - 40 mm. Egnet for de fleste sementbaserte underlag. Til innvendig og utvendig bruk.

BRUKSOMRÅDER

Egnet for de fleste sementbaserte underlag i sjikttykkelser: 3 - 40 mm. Til innvendig og utvendig bruk.
NB! Ved utvendig bruk skal MXF overdekkes med flis, membran eller et malingsystem.

PRODUKTEGENSKAPER

- Fiberforsterket
- Gode egenskaper for fallbygging
- Tåler temperaturlastning fra varmekabler / gulvvarmesystem
- Tåler trinsestolbelastning (fra 3 mm sjikttykkelse)
- Pumpbar

GODKJENNELSER / STANDARDER

EN 13813: CT-C25-F6
Emicode EC1 Plus: Meget lav emisjon
Utslippsklasse: M1

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Sementbasert
Forpakning	25 kg
Holdbarhet	12 måneder (i lukket emballasje). Åpnet emballasje må lukkes / forsegles umiddelbart, og materialet må anvendes så raskt som mulig.
Lagringsforhold	MXF lagres tørt og kjølig.
Bulk densitet	1,25 kg/liter (pulver-densitet)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	ca. 1,8 kg/m ² /mm
Lag tykkelse	3 - 40 mm
Overflatetemperatur	Både underlag og avrettingsmasse: Ikke under: +5°C, optimale forhold mellom +15°C - +20°C
Brukstid	ca. 45 minutter
Ventetid / Topplag	Gangbar etter ca. 3 timer Beleggbare etter ca. 24 timer < 10 mm (Deretter tørkehastighet: ~10 mm / døgn)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

MXF er egnet for underlag av:

- Betong
- Sementbaserte/ hurtigsement-baserte avrettingsmasser
- Sponplater montert med maks. CC 60 (senteravstand)

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

KRAV TIL UNDERLAG

- Kontroller at underlaget har tilstrekkelig bæreevne, fasthet, dimensjonsstabilitet, samt at vedvarende tørre forhold er sikret.
- Underlaget må være fritt for heftreduserende forrensninger som støv, skitt, olje, fett, voks-baserte rengjøringsmidler og løse partikler.
- Løse partikler eller sjikt må fjernes ved hjelp av sliping, børsting, blastring (slyngrensing), fresing eller ved annen grundig rengjøring.
- Gamle, løse og svekkede avrettingslag må fjernes mekanisk.
- Ved legging av beleg, må relativ fuktighet i konstruksjonen ikke overstige 85% RF.
- Sjikt av vann-løselig limstoff (f.eks. sulfitt-lim) må fjernes fullstendig.
- Gammelt vannfast limstoff må fjernes mekanisk.
- Gamle gulvbelegg, som keramiske beleg (flis) må renses grundig og slipes.
- Trefiber-plater (OSB) må slipes grundig.
- Rom over kjellerplan må sikres mot oppadstigende fukt i samsvar med gjeldende forskrifter.
- Oppgitte krav i relevante og gyldige standarder, veiledninger og spesifikasjoner må være oppfylt / følges nøye.

BLANDING

25 kg (sekk) MXF blandes med 4,5 liter kaldt vann

PÅFØRING

MXF er egnet til:

- Helflatesparkling/ avretting og utjevning av sement-baserte undergulv.
- Typiske anvendelser i bolighus, butikkarealer, skolebygg, kontorarealer og sykehus-bygg.
- Egnet for etterfølgende belegning med tekstilbelegg,

keramisk beleg (fliser) og elastiske beleg (vinyl etc.)

- For helflate-avretting under parkett (Minimum sjikttykkelse: 3 mm)
- Ved utvendig bruk skal MXF overdekkes med flis, membran eller et malingssystem.
- Avrettingsmassen må belegges, helst innen 3 døgn for å unngå opprissing.

PRIMING

For priming (grunning) av underlag, benytt egnet produkt fra Casco® Floor Expert primer-serie. For ytterligere informasjon, se eget teknisk datablad for relevant primer.

ANBEFALT ARBEIDSMETODE

- Benytt alltid ren blandebeholder eller blande-bøtte.
- Tilsett MXF pulveret til kaldt, rent vann og bland inn til ensartet konsistens er oppnådd (anbefalt blande-hastighet: 600 rpm, 3 minutter) ved bruk av egnet mørteldrill med blandevisp.
- Tøm ut avrettingsmassen og fordel over overflaten ved bruk av tannsparkel. Jevn overflate sikres som følge av produktets høye selvnivellerende egenskaper. Det oppstår normalt ikke overflateriss (forutsatt korrekt forbehandling / bruk av primer)
- For tykkere sjikt: Sørg for å isolere vertikalt oppstikkende bygningsdeler ved å montere stengelist / ekspansjonlister (f. eks. Casco® Thermolist)
- Dersom et ekstra sjikt nr. 2 er nødvendig, må det første sjiktet primes med Casco® VD (1:1) eller Casco® VD FIX. Det andre sjiktet må ikke være tykkere enn det første sjiktet.
- Utfør nødvendig forbehandling som sparkling av fuger, tetting /reparasjon av hulrom og svanker ved bruk av reparasjonsmørtel Casco® EF.
- Vannførende metallrør må forsegles for å blokkere fysisk kontakt med avrettingsmassen ettersom galvaniserte stålrør ikke har tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.
- Beskytt herdende MXF mot høye temperaturer, direkte sollys og trekk.
- Rengjør verktøy og utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
MXF
Desember 2020, Versjon 02.01
020815030110000003

MXF-no-NOCASCO-(12-2020)-2-1.pdf

