

PRODUKTDATABLAD

WetStop Tåtband KL

Vanntett forseglingsbånd

PRODUKTBESKRIVELSE

En rissoverbyggende polyetylen-forseglingstape, laminert med en polypropylen-fiberduk på begge sider.

BRUKSOMRÅDER

I kombinasjon med CASCO vanntetningsmembraner beregnet for tetting av gjennomføringer av vegg- og vegg-/gulvforbindelser.

- Godkjent i henhold til ETAG 022 som en komponent i CASCO WETSTOP og CASCO AQUASTOP vanntettingssystemer
- I private og offentlige dusjrom
- På baderom
- I vaskerom
- På toaletter
- På oppvarmet gulv
- For innvendig bruk

PRODUKTEGENSKAPER

- Rissoverbyggende
- Vanntett
- Damptett
- Enkel å påføre
- Passer på gulvvarme

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Emicode EC1 Plus: svært lavt utslipp
- Godkjent i henhold til ETAG 022 i en kombinasjon med CASCO WETSTOP og CASCO AQUASTOP som vanntett overflateprodukt.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polyetylen forseglingsbånd, laminert med ikke-vevd polypropylen på begge sider
Forpakning	Ruller á 15 m og 30 m
Holdbarhet	24 måneder
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig, skjermes for direkte sollys
Utseende/farge	Lys blå
Lengde	Rull på 15 m eller 30 m
Bredde	Ca. 110 mm
Tykkelse	Ca. 0,48 mm

TEKNISK INFORMASJON

Brukstemperatur	-20 °C til +90 °C
Kjemisk bestandighet	▪ Saltsyre 3 %

- Svovelsyre 35 %
- Melkesyre 5 %
- Kaliumhydroksid 3%/20%
- Natriumhypokloritt 0,3 g/ltr
- Sitronsyre 10 %
- Sjøvann 20 g/l havsalt

PÅFØRINGSINFORMASJON

Lufttemperatur	Ikke under +5 °C
Overflatetemperatur	ikke under +5 °C

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se det aktuelle produktdatabladet for mer informasjon om bruken av WETSTOP KL i kombinasjon med CASCO WETSTOP iFIX, CASCO AQUASTOP, CASCO WETSTOP, WETSTOP FOIL SEAL.

BEGRENSNINGER

Vær oppmerksom på produktdatabladet for den valgte CASCO vanntettingsmembran. Følg det relevante produktdatabladet når du bruker produktene i kombinasjon.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, oppbevaring og avfallhåndtering av kjemiske produkter, skal brukere henvise til det siste sikkerhetsdatabladet (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

For grunningsinstruksjoner følg det relevante produktdatabladet for vannmembran som skal brukes i kombinasjon.

KRAV TIL UNDERLAGET

Underlaget skal være tilstrekkelig solid, robust, og fritt for støv, smuss, olje, fett og forurensede midler. Fjern løs masse med passende tiltak. Gamle keramiske overflater skal rengjøres grundig og slipes om nødvendig. Gips puss (iht. EN 13279-1) bør ha en restfuktighet på ≤ 75 % RF. Sementbaserte avrettingsmasser (28 dager gamle) ≤ 85 % RF, sementbaserte avrettingsmasser (oppvarmet) ≤ 75 % RF, kalsiumsulfatmasser skal ha restfuktighet ≤ 75 % RF, og oppvarmet gulvavrettingsmasse ≤ 65 % RF. Temperatur i oppvarmet gulvavrettingsmasse må være $\leq 20^\circ\text{C}$ under installasjonsfasen av WETSTOP KL og i løpet av de neste 24 timene. Følg lokale retningslinjer. Ujevne underlag må etter behov utbedres med passende CASCO avrettingsmasse.

ANBEFALT ARBEIDSMÅTE

WETSTOP KL brukes til tetting av gjennomføringer i vegg- og vegg-/gulvforbindelser før påføring av vanntettingsmembran i hele området. WETSTOP KL forseglingsbåndet legges inn rynkefritt i den ferske CASCO vanntettingsmembranen og presses direkte til underlaget med et glatteverktøy eller en sparkel uten skarpe kanter. For å feste WETSTOP KL brukes samme CASCO-vanntettingsmembran, som skal påføres i hele overflaten (unntak CASCO WETSTOP folie vanntettingsmembran. For mer informasjon se produktdatabladet til CASCO WETSTOP og CASCO WETSTOP iFIX). Mens du monterer WETSTOP KL til forskjellig tetnings-tilbehør, vanntettingsmembran CASCO WETSTOP eller forskjellige deler av WETSTOP KL, sørg for minimum 5 cm overlapping.

Vanntettingsmembran på hele overflaten skal påføres direkte etter WETSTOP KL montering. I områder med bevegelige soner, f.eks. bevegelserfuger, legg inn slakk i tetningsbåndet WETSTOP KL tilsvarende fugebevegelsen.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

WetStop Tätband KL
Februar 2024, Versjon 01.01
021790206200000013

WetStopTätbandKL-no-NOCASCO-(02-2024)-1-1.pdf

